

DOUGLAS Nm 6.000


**63%Lana Merino Extrafine Irrestringibile (WV) 35%Poliammide (PA)
2%Elastan (EA)**

<i>Tipo</i> <i>Kind</i>	Bouclè elasticizzato – Stretch bouclè	<i>Finezza</i> <i>Gauge</i>	5
----------------------------	----------------------------------------------	--------------------------------	----------

<i>Bagni Ottimali</i> <i>Dye Lots</i>	12 – 18 – 24 – 48 – 105 – 150 – 300
------------------------------------------	--------------------------------------------


<i>Solidità Indicative</i> <i>Indicative Fastness</i>	Lavaggio in acqua a 30°C Lavaggio a secco Luce (colori chiari) Luce (colori medi) Luce (colori scuri)	Washing at 30°C Dry cleaning Light (light shades) Light (medium shades) Light (dark shades)	3/4 4 2/3 3/4 4/5
I valori delle solidità si riferiscono al degrado del colore – The above fastness refer to colour change			

<i>Peso al mq. (punto rasato)</i> <i>Weight per sq.metre (jersey stitch)</i>	circa - about	285	g/m²
---------------------------------------------------------------------------------	---------------	------------	------------------------

<i>Istruzioni di lavorazione</i> <i>Working Instructions</i>	Da lavorare a 2 o più guidafile. To be knitted using 2 or more threadguides.	
-----------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

<i>Trattamento</i> <i>Treatment</i>	Trattandosi di un filo elasticizzato, è necessario eseguire un leggero trattamento in acqua tiepida per esaltarne la morbidezza ed ottenere il completo rientro; il solo vaporizzo o il trattamento a secco non sono sufficienti per avere la completa stabilità. E' opportuno procedere al trattamento dei teli smacchinati al fine di ottenere l'aspetto desiderato e la conformità delle taglie. - Due to the elastic content of the yarn, it is necessary a light treatment in lukewarm water to get the complete shrinkage; steaming and/or dry cleaning do not guarantee the complete dimensional stability. It's opportune to proceed with the treatment on the knitted panels in order to control conformity of the size and obtaining the desired look.
----------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<i>Scarti di lavorazione</i> <i>Wastage</i>	Indicativamente entro - Approximately within	5	%
Non si accettano reclami o resi per un quantitativo di filato smacchinato superiore a 2 Kg per bagno. - No claim or return of goods are accepted for more than 2 Kg of knitted yarns per each dye lot.			

<i>Istruzioni di Lavaggio</i> <i>Washing Instructions</i>		Lavare in acqua a 30°C con detersivi neutri o a secco con i normali solventi in commercio; in caso di capi rigati con bianco o con colori contrastanti si prega di specificarlo nella proposta d'ordine per verificarne la fattibilità. We suggest to wash in water at 30°C with neutral soap or a dry cleaning using a proper solvent; if this yarn is used for stripes with white or contrasting colours, please specify with the order proposal in order to verify the possibility of doing it.
<i>Per capi uniti - For plain knitwear</i>		

**Il filato rispetta tutti i parametri del regolamento REACH (1907/2006).
The yarn is in compliance with the REACH Regulation (1907/2006).**